
### 必要なもの(糸と染料以外)

#### <染料をつくるとき>






・お湯(60℃以上)




・はかり

#### <あると便利>

・ゴム手袋



(染料で汚れたとき取れやすい)



· 0 - 1 (染料を入れるとき)

#### <染料をかけるとき>



Point 1 をチェック!



・ワイヤーネット (40×50cmくらい)



・ビニール袋 (箱にかけられる 大きさ)



・大きめの箱 (段ボール箱など)

#### <仕上げ>

BEST COLOR

雑・車・レーコン州 液体染料

BEST

BEST FLX



電子レンジ



# 単色で染める場合の参考比率(糸100g)



【ベストカラー:コールド=1:2】 は固定比率です。お湯の量との 比率で濃さを調整できます。



- ・染料はすべて使い切らなくて も OK! 自分のかわいいと思う ところでかけ終えてください。
- ・洗わない作品はフィックスを しなくても OK!
- ・染料は、直接排水溝に流して OK! (環境負荷はありません)
- ・保管するときはしっかりフタ をしめる。使うときは分離の 可能性があるので振ってから



糸(かせ)をまんべんなくぬらし、 水分が滴り落ちない程度にしぼる。

※エコアンダリヤの場合、しぼる ときは握りしめる程度で、ひねる などの強い力を加えない。



30 分後、ラップを外して 3~4 回 かりしぼる。

水を替えて洗い、ていねいにしっ (エコアンダリヤ以外はひねって OK)



★の分量で染料をつくる。 お湯 → ベストカラー → ベスト コールドの順に入れると溶けやす い。すべて入れたら、よく混ぜる。



箱にビニール袋をかけて、滴り落 ちる染料の受け皿にする。ワイヤー ネットに糸をのせ、染料をかける。 (かせを返しながら表裏まんべんな

乾いたら完成!



染料をかけ終わったら、30分放 置。しっかり染み込ませたいとこ ろは、ときどき揉んでなじませる。

※違う色で染めた部分同士が触れ合わ ないように注意!



●の分量で定着剤をつくり、全体 にまんべんなくかける。 表裏で返したり、重なっている部 分に入れ込むようにすると良い。



⑤の溶液がポタポタ落ちなくなっ たら、ラップを巻いて、電子レン ジ (500W) で 2 分加熱。

#### ※加熱直後は熱いので注意!

取り出したら、ラップをしたまま 30 分放置。

# Point 1

箱がない場合は、 シンクにワイ ヤーネットを渡 して使うことも できる。



小さいかせの場 合は、バットと ネットを使用す れば机の上でで きる。



染料をかける前や、干すときなどに かせをパンパンと広げると濡れた糸 のひっつきが解消される。 エコアンダリヤは切れないようにや さしく!

# Point 3

かなり水っぽいが、最後に 洗うときまでしぼらない!



ラップは、違う色で染めた 部分が触れ合わなように気 を付けながら、水分が漏れ てこないようにしっかり巻



陰干しする。 ※エコアンダリヤとリネンは特に干し 癖がつきやすいので、平干し推奨。

