


## キウイの染め方



	①	②	③
【1 かせ (100g) 分】	BM15 イエロー (H204-640-002) + BM20 ライトグリーン (H204-640-007)	BM20 ライトグリーン (H204-640-007) + BM12 ココアブラウン (H204-640-009)	BM12 ココアブラウン (H204-640-009)
★お湯	160g	5g	80g
★ベストカラーミニ	4g + 1g	1g + 1g	4g
★ベストコールドミニ (BM85/H204-641)	10g	4g	8g
●お湯	160g		
●ベストフィックスミニ (BM80/H204-642)	12g		

### 染料のかけ方



※作った染料は、全てかけきる必要はありません。  
よさそうな具合でかけ終わってください。  
足りない場合は同じ比率で作ってください。

【染料、染め方のお問い合わせ】株式会社 松謙 大阪支店（ベストカラー事業部） 〒570-0015 大阪府守口市梶町 1-1-1 TEL: 06-6902-0310

▼ベストカラーでの染め方基本プロセス (PDF)



▼ベストカラーでの染め方基本プロセス (動画)



◀ソックスの編み図は糸をご購入いただいた方に配布中  
(H145-238-108 シンプルゴム編みのソックス)

**ハマナカ株式会社**

〒616-8585 京都市右京区花園藪ノ下町2番地の3 TEL.075-463-5151(代)