


## レインボーの染め方



【1かせ (100g) 分】	①	②	③	④	⑤
	BM5 レッド (H204-640-005)	BM10 オレンジ (H204-640-003)	BM15 イエロー (H204-640-002)	創作色 グリーン	BM24 アクアマリン (H204-640-006)
★お湯	40g	40g	60g	③+⑤ 20g+10g	40g
★ベストカラーミニ	2g	2g	3g		2g
★ベストコールドミニ (BM85/H204-641)	4g	4g	6g		4g
●お湯	160g				
●ベストフィックスミニ (BM80/H204-642)	12g				

### 染料のかけ方



※作った染料は、全てかけきる必要はありません。  
よさそうな具合でかけ終わってください。  
足りない場合は同じ比率で作ってください。

【染料、染め方のお問い合わせ】株式会社 松謙 大阪支店（ベストカラー事業部） 〒570-0015 大阪府守口市梶町 1-1-1 TEL: 06-6902-0310



▼ベストカラーでの染め方基本プロセス (PDF)



▼ベストカラーでの染め方基本プロセス (動画)



◀ソックスの編み図は糸をご購入いただいた方に配布中  
(H145-238-108 シンプルゴム編みのソックス)

**ハマナカ株式会社**

〒616-8585 京都市右京区花園藪ノ下町2番地の3 TEL.075-463-5151(代)