


スイカの染め方



【1 かせ (100g) 分】	①	②	③
	BM5 レッド (H204-640-006)	BM12 ココアブラウン (H204-640-009)	BM20 ライトグリーン (H204-640-007)
★お湯	160g	5g	80g
★ベストカラーミニ	8g	2g	4g
★ベストコールドミニ (BM85/H204-641)	16g	4g	8g
●お湯	160g		
●ベストフィックスミニ (BM80/H204-642)	12g		

染料のかけ方



※作った染料は、全てかけきる必要はありません。
よさそうな具合でかけ終えてください。
足りない場合は同じ比率で作ってください。

【染料、染め方のお問い合わせ】株式会社 松謙 大阪支店（ベストカラー事業部） 〒570-0015 大阪府守口市梶町 1-1-1 TEL: 06-6902-0310



▼ベストカラーでの染め方基本プロセス (PDF)



▼ベストカラーでの染め方基本プロセス (動画)



◀ソックスの編み図は糸をご購入いただいた方に配布中
(H145-238-108 シンプルゴム編みのソックス)

ハマナカ株式会社

〒616-8585 京都市右京区花園藪ノ下町2番地の3 TEL.075-463-5151(代)